

## Specifikacija papirja / Papierspezifikation / Paper Specification

TS – 01. 02. 2011

Parameter	Vrsta papirja	65	70	80	90	100	115	Toleranca Toleranz Tolerance
	Norm Standard							
Gramatura Flächengewicht Grammage [g/m <sup>2</sup> ]	ISO 536	65	70	80	90	100	115	± 2
Spec. volumen Spez. Volumen Spec. volume [cm <sup>3</sup> /g]	DIN 53105	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	± 0,05
Gladkost Bendtsen Glätte Bendtsen Smoot.Bendtsen [ml/min]	ISO 8791-2	40	40	40	40	40	40	± 20
Relativa vlaga Rel.Feuchtigkeit Rel. humidity [%]	DIN 19306	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	± 7,5
Belina Weissgrad Brightness R 457nm (UV radiation included) [%]	ISO 2470 (D65/10°)	97	97	97	97	97	97	± 2
Opaciteta Opazität Opacity [%]	ISO 2471	87	89	92	94	96	97	± 2

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Die obigen genannten Parameter gelten als Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Given values can be used as guide values only and can be changed without prior notice.



*SORA* Silk

